

Renseignements sur le produit



Nettoyer des surfaces de bois nu

Perma-Chink Systems, Inc.

Au cours des deux dernières années, nous avons découvert plusieurs choses sur le nettoyage du bois nu. La plus importante est que les produits à blanchir au chlore, ne sont pas de bons produits à utiliser. En plus de pouvoir endommager les fibres du bois, son utilisation, parfois de la mauvaise façon, contribue à bon nombre de problèmes incluant la perte du film d'adhésion, des décolorations dues à l'extraction du tannin et la formation de tannate de fer, des rayures, des taches et l'usure prématurée du système de finition. Nous avons aussi découvert que plusieurs nettoyeurs pour bois et pour terrasse disponibles dans les magasins de peinture, à grandes surfaces et de rénovation, contiennent des ingrédients qui interfèrent avec le fonctionnement approprié de nos systèmes de finition. Pour ces raisons, nous avons décidé que les SEULS produits approuvés pour l'utilisation avec nos produits de finition sont ceux fournis par Perma-Chink Systems, Inc. Nous ne faisons pas cela afin d'accroître nos ventes de produits nettoyeurs. Nous avons pris cette décision simplement parce que nous avons testé nos produits nettoyeurs avec nos systèmes de finition et nous savons que lorsqu'ils sont bien utilisés et bien appliqués ils donnent la meilleure performance et le meilleur résultat final qu'il est possible d'obtenir avec le système de finition LIFELINE. Nous ne pouvons en dire autant à propos de l'utilisation des autres types et marques de nettoyeurs pour bois. C'est pourquoi nous vous recommandons fortement de ne pas les utiliser avec nos teintures LIFELINE.

Instructions pour nettoyer le bois nu avant d'appliquer les teintures LIFELINE^{MC}

Nouvelles maisons

1. Si le bois n'est pas devenu gris, nettoyez la surface avec deux tasses par gallon de solution Log Wash et un nettoyeur haute pression pas plus de 4 jours avant l'application de la teinture. Bien rincez et laissez sécher.

2. S'il y a des signes de bois gris, utilisez Wood ReNew selon les instructions fournies avec le nettoyeur haute pression. Rincez bien et laissez sécher avant de teindre. Si plus de quatre jours se sont écoulés avant que la maison ne soit prête à recevoir la teinture, nettoyez la surface avec deux tasses par gallon de solution Log Wash, rincez bien avec un boyau d'arrosage et laissez sécher.

3. Si après avoir fait les étapes un ou deux il reste encore des rayures foncées ou des décolorations à la surface, utilisez une solution de Oxcon acide oxalique sur tout le mur en suivant les instructions d'utilisation. Rincez bien et laissez sécher avant de teindre.

Maisons de bois plus anciennes dont le fini a déjà été enlevé

1. S'il n'y a aucun signe de gris à la surface du bois, nettoyez la surface du bois avec deux tasses par gallon de solution Log Wash pas plus de quatre jours avant de la teindre. Rincez bien et laissez sécher.

2. S'il y a des endroits où le gris sur le bois reste

visible ou si le bois a noirci après que le fini ait été enlevé, utilisez Wood ReNew selon les instructions fournies avec le nettoyeur haute pression. Rincez bien et laissez sécher. Si plus de quatre jours se sont écoulés avant que la maison ne soit prête à recevoir la teinture, nettoyez la surface avec deux tasses par gallon de solution Log Wash, rincez bien avec un boyau d'arrosage et laissez sécher le bois avant de teindre.

Log Homes avec un fini en bonne condition

1. Si une couche d'entretien de teinture ou de finition LIFELINE sera appliquée sur un fini, nettoyez la surface avec deux tasses par gallon de solution Log Wash pas plus de quatre jours avant l'application. Dans ce cas, le nettoyage sous pression n'est pas recommandé. Rincez bien et laissez le bois sécher. (Pour un nettoyage d'entretien d'une surface ayant un fini et qui ne doit pas recevoir l'application d'une teinture ou d'une couche de finition, utilisez une tasse par gallon de solution Log Wash.)

Nouvelles terrasses

1. Si la terrasse est faite de bois traité sous pression ou de bois vert, laissez le bois vieillir au moins deux mois avant de le teindre et de le nettoyer. Pour une meilleure performance sablez la terrasse et les rampes avec du papier sablé à grains de 60 à 80.

2. Nettoyez la terrasse avec une solution Log Wash de deux tasses par gallon et un nettoyeur haute pression. Si le bois est devenu gris, utilisez Wood ReNew. Rincez bien et laissez le bois sécher avant d'appliquer la première couche de Endure Deck Finish.

Terrasses plus anciennes

1. Si la terrasse montre des signes de l'application d'un produit hydrofuge, d'une peinture, d'une teinture autre que Endure, ce produit DOIT être enlevé avant de passer à l'étape suivante.

2. Nettoyez la terrasse avec une solution de Log Wash de deux tasses par gallon et un nettoyeur sous pression. Si le bois est devenu gris, utilisez Wood ReNew. Rincez bien et laissez le bois sécher avant d'appliquer la première couche de Endure Deck Finish.

NOTE À PROPOS DU RINÇAGE

Peu importe le produit utilisé pour nettoyer le bois nu, rien n'est plus important que de vous assurer que vous avez rincé adéquatement la surface. Tout résidu chimique qui reste sur le bois peut avoir des conséquences graves par la suite. Nous recommandons toujours l'utilisation de pH Strips afin de vous assurer que la surface du bois a été suffisamment rincée. Préférentiellement, le bois doit avoir un pH entre 6,5 et 7,5. Les pH Strips sont disponibles chez la plupart des vendeurs de piscines, magasins où l'on vend des aquariums et chez Perma-Chink Systems, Inc. Ils ne coûtent pas cher, sont très utiles et faciles à utiliser.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773**

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**